

POLYELAST EXTRA TR DESIGN ZELENÝ

Hydroizolace střeš. Finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.



SLOŽENÍ PÁSU

Úprava horního povrchu pásu: Ochranné a dekorativní břidličné šupiny.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného SBS elastomery s minerálními plnivými
Nosná vložka: Nosná vložka z polyesterového roouna
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného SBS elastomery s minerálními plnivými
Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie



HARMONIZOVANÁ NORMA
EN 13 707:2004 + A2: 2009

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Použití v souladu s EN 13 707: 2004 + A2: 2009 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střeš - Definice a charakteristiky - pro aplikace ve střešách
1023-CPR-0234 F Rjazaň - EN 13707
1023-CPD-0374 F Osipoviči - EN 13707

ÚČEL POUŽITÍ

Hydroizolace střeš. Finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Zpracování lepením nebo natavováním na vhodný podklad. V případě lepení je nutné použít speciální lepidlo. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost podélných spojů (přesahů) 100 (min.80) mm. Velikost příčných spojů je 150 (min.120) mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnost		Hodnota	Metoda	Standard
Tloušťka	mm	4,2 ± 0,2	EN 1849-1	EN 13707
Reakce na oheň		E	EN 13501-1	EN 13707
Ohebnost za nízkých teplot	°C	≤ -25	EN 1109	EN 13707
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	°C	≥ 100	EN 1110	EN 13707
Tahové vlastnosti: největší tahová síla podélná	N/50 mm	750 ± 150	EN 12311-1	EN 13707
Tahové vlastnosti: největší tahová síla příčná	N/50 mm	550 ± 150	EN 12311-1	EN 13707
Tahové vlastnosti: protažení podélné	%	45 ± 10	EN 12311-1	EN 13707
Tahové vlastnosti: protažení příčné	%	45 ± 10	EN 12311-1	EN 13707
Zjevné vady		bez zjevných vad	EN 1850-1	EN 13707
Přímot		vyhovuje	EN 1848-1	EN 13707
Šířka	m	≥ 0,99	EN 1848-1	EN 13707
Délka	m	≥ 7,45	EN 1848-1	EN 13707

Rozměr pásu (š × d) [m]	Počet rolí na paletě	Plocha role (m ²)	Plocha na paletě (m ²)	Hmotnost palety brutto cca (kg)
-------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

1 × 7,5	20	7,5	150	812
---------	----	-----	-----	-----

BALENÍ

Pásky se dodávají v rolích. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení a dodávají se na paletách fixovány ve vertikální poloze.

ZNAČENÍ

Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.

DOPRAVA

Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Převážení v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.

SKLADOVÁNÍ

Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

ZÁRUKA

10 let