

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Stěrková směs v pastovitém stavu určená pro tenkovrstvou celoplošnou finální úpravu stěn a stropů. Vhodná pro interiéry i exteriéry.

**Technická data:**

Báze	směs oxidu vápenatého, písku s přidávkem aditiv
Konzistence	viskózní hrubá pasta
Vydatnost	1,5 – 2 kg/m ²

Charakteristika:

- Životnost systému min. 15 – 20 let podle míry znečištění a kyselosti prostředí
- (životnost výrazně ovlivňuje kvalita a druh podkladu a použité povrchové penetrace a nátěrové hmoty a péče o stav omítek a jejich ochranu v průběhu užívání)
- dostatečně paropropustná
- srovnatelně otěruvzdorná
- velmi dobře zpracovatelná
- soudržná a bez problémů upravitelná a opravitelná
- pevnost a přídržnost odpovídá běžným požadavkům pro nejširší použití
- možnost probarvování tónovacími pastami

Příklady použití:

- na vnitřní a venkovní štukování jádrových omítek na různých stavební podklady
- nanášení a opravy tenkovrstvých omítek v interiéru i exteriéru
- vhodná i na sádkarton, beton aj. podklady
- použití na aglomerované dřevěné materiály, CETRIS desky aj. pružnější podklady je třeba ověřit (přílišný průhyb může způsobit praskání)

Provedení:

Barva: bílá

Balení: plastové kbelíky 8 kg, 15 kg, 30 kg

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Pracovní postup:

Příprava povrchu: Před nanášením vyrovnejte podklad. Odstraňte nežádoucí výstupky, vyplňte prohlubně, zaclejte spáry a zbavte podklad nečistot a prachu. Suché podklady doporučujeme navlhčit. Velmi hladké panely a nesoudržné podklady napenetrujte vhodným přípravkem z řady penetrací **SOUDAL**. Vyčnívající kovové prvky ošetřete antikoročním nátěrem.

Nanášení: Štukovou omítku nanášejte stěrkou, špachtlí nebo zednickým hladítkem. Při aplikaci na velmi savé podklady můžete Štukovou omítku mírně naředit vodou. Při ředění postupujte opatrně po malých dávkách – hrozí přefedění a ztráta vlastností. Při zaplňování větších nerovností **Štuková omítká SOUDAL** nevytéká a nepraská. Po částečném zaschnutí povrch omítky uhladte navlhčeným hladítkem s plstěným nebo molitanovým povrchem. Štukovou omítku Soudal můžete natírat běžnými disperzními interiérovými nebo fasádními nátěry (doporučujeme malířská barva **SOUDAL ECONOMY, NORMAL** nebo **PROFI**) na plně vyzrálý povrch po 4-6 týdnech.

Pracovní teplota: +5°C až +35°C. Nedoporučujeme aplikace na přímém slunci či za mrazu.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje na etiketě.